

Армамид ПА6 СВ 30-1Э

30-% стеклонаполненный ударопрочный полиамид 6. Характеризуется повышенными значениями механических и электрических свойств, устойчив к действию углеводородов (керосина, бензина, дизельного топлива, бензола, толуола и т.д.), минеральных и синтетических масел, концентрированных и слабых щелочей, слабых кислот. Допущен к использованию в изделиях и деталях, контактирующих с пищевыми продуктами.

Предназначен для изготовления методом литья под давлением различных деталей и изделий конструкционного, антифрикционного и электротехнического назначения, применяемых в машино- и автомобилестроении, железнодорожном транспорте, электротехнике, электронике, приборостроении и в других отраслях. Серийно выпускается в натуральном, белом, красном, желтом, коричневом, сером, графитовом, базальтовом и черном цвете.

Свойства	Стандарт испытаний	Единица измерения	Типичные значения
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Плотность	ГОСТ 15139	кг/м ³	1290
Прочность при растяжении	ГОСТ 11262	МПа	150
Относительное удлинение при разрыве	ГОСТ 11262	%	5
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке	ГОСТ 4648	МПа	216
Модуль упругости при изгибе	ГОСТ 9550	МПа	7300
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза при +23 °С	ГОСТ 4647	кДж/м ²	70
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза при - 40 °С	ГОСТ 4647	кДж/м ²	52
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом при +23 °С	ГОСТ 4647	кДж/м ²	12
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ			
Температура плавления	ГОСТ 21553	°С	218
Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа	ГОСТ 12021	°С	210
Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа	ГОСТ 12021	°С	195
Коэффициент линейного термического расширения	ГОСТ 15173	(10 ⁻⁴)К ⁻¹	0,3
Водопоглощение в воде (23 °С, 24 ч)	ГОСТ 4650	%	1,2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ			
Показатель текучести расплава (250 °С; 2,16 кг)	ГОСТ 11645	г/10 мин	7-15
Усадка при литье продольная	ГОСТ 18616	%	0,2-0,3
Усадка при литье поперечная	ГОСТ 18616	%	0,7-1,0
Температура расплава		°С	260
Температура формы		°С	80
СТОЙКОСТЬ К ГОРЕНИЮ			
Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки	ГОСТ 27483	°С	650

*Примечание:
Технологические параметры литья и тип образца для измерения усадки необходимо уточнить у производителя материала.
При проектировании литьевых форм следует учитывать, что величина усадки зависит от параметров литья, формы и размеров изделия, а также от расположения, конструктивных особенностей и размеров литниковых каналов.*

Редакция от 20.04.20